

## BOLETÍN DE ANÁLISIS

80017'Caolín

Producto	INCI	Núm. Lote	Fecha de Fabricación	Fecha de Caducidad
Caolín Supremo	KAOLIN	2100916	11/2021	11/2026

Caolín seco micronizado de muy alto grado de blancura y finura, bajo contenido de hierro y excelentes propiedades físico-químicas. Idóneo para utilización en procesos industriales.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	LÍMITES		RESULTADO
		Mín.	Máx.	
Aspecto	-	-	-	Correcto
Blancura	%	92	-	95,10%
pH	-	7,5	8	-
Humedad	%	-	1	0,40
Pérdida al fuego	%	-	± 0,3	12,8
Composición	-	-	-	Correcto

ÓXIDOS	UNIDADES	LÍMITES		RESULTADO
		Mín.	Máx.	
SiO <sub>2</sub>	%	-	± 1	49
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-	± 0,8	36,5
K <sub>2</sub> O	%	-	± 0,3	0,6
CaO	%	-	± 0,05	0,1
MgO, NaO, TiO <sub>2</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	-	± 0,3	0,65

GRANULOMETRÍA	UNIDADES	LÍMITES		RESULTADO
		Mín.	Máx.	
Inferior a 10µm	%	-	-	95
Inferior a 2µm	%	-	-	57

Esta arcilla está extraída de una cantera natural, española, posteriormente es molida mecánicamente, y su secado se realiza en un horno a altas temperaturas. No está irradiada.

**100% NATURAL**